ООО «ТАДК»

Юридический адрес: 641354, Курганская обл., Белозерский район

Почтовый адрес: 623030, г. Тюмень ул. Ставропольская 88

тел/ факс: (3452) 30-60-71; 30-29-88

ИНН 7204057368; КПП 450401001

Банк ПАО «Запсибкомбанк»

р/с 40702810401990002098

к/с 30101810271020000613 БИК 047162740

ОГРН 1037200599512

Свидетельство о состоянии измерений № 2118,
выданное ТЦСМ 23.04.2019г.

ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ Б/Н от 10.09.2020г.

Наименование пробы: Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА 15 на битуме БНД100/130 с добавлением комплексного модификатора «Эладорм Б».

НД на продукцию: ГОСТ 31015-2002

Изготовитель: ООО «ТАДК»

Дата доставки: 10.09.2020г.

Вес, объём (пробы): 100 кг № акта отбора проб: ----

Дата (начало и окончание) проведения испытаний: 10.09.2020г. – 11.09.2020г.

Контролируемые показатели	Единицы измерения	Значение по НТД для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМА-15) к I ДКЗ	Результаты испытаний: Щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на битуме БНД 100/130 с комплексным модификатором «Эладорм Б»	НД на испыта-ния
Зерновой состав смеси (размер зерен, мм, не более)				
15		90-100	97,7	
10		40-60	40,3	
5		35-25	27,6	
2,5		18-28	21,7	
1,25		15-25	19,3	
0,63		12-22	17,6	
0,315		10-20	16,3	
0,16		9-16	14,7	
0,071		9-14	10,1	
Содержание вяжущего (метод выжигания)	%	6,0 – 7,0 ориентировочно	6,06%	ГОСТ 12801-98

Средняя плотность	г/см³	Не нормируется	2,50	ГОСТ 12801-98
Водонасыщение	%	Свыше 1,0 до 3,5	2,30	ГОСТ 12801-98
Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего	%	Не более 0,20	0,02	ГОСТ 31015-2002
Предел прочности при сжатии				
При температуре 20°С	МПа	Не менее 2,0	2,86	ГОСТ 12801-98
При температуре 50°С	МПа	Не менее 0,6	0,97	ГОСТ 12801-98
Водостойкость при длительном водонасыщении	-	Не менее 0,90	- (26.09.2020г.)	ГОСТ 12801-98
Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения	-	Не менее 0,92	0,97	ГОСТ 12801-98
Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С	МПа	Не менее 0,16	0,26	ГОСТ 12801-98
Растяжение при расколе (трещиностойкость) при температуре 0°С	МПа	Свыше 2,0 до 5,5	2,69	ГОСТ 12801-98

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Представители подрядной организации ООО «ТАДК»:

Начальник участка _____ П.В. Холява

Начальник лаборатории _____ М.В. Чумак

Представители ООО «Новые технологии строительства»:

Начальник ОТСК _____ А.Ю. Вялых

Младший специалист ОТСК _____ А.В. Данилов